



### descripcion del producto

		3-Frises	Regular	XL Long	XL
Bisel	-	0	2	2	2
Espesor de capa noble de madera (Roble)	mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,3 mm <sup>*</sup>
Tipo de uso (basado en madera no tratada)	EN 10874 XP B 53-669	23 <sup>**</sup>	23 <sup>**</sup>	23 <sup>**</sup>	31 <sup>***</sup>
Garantía de uso residencial	-	15 años	15 años	15 años	30 años
Espesor total (tol +/-0,2)	mm	13,2	11	13,2	14
Peso total	kg / m <sup>2</sup>	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Formato	mm	1 180 x 210	1 180 x 130	1 980 x 164	1 180 x 164
Material por paquete	-	8 lamas 1,98 m <sup>2</sup>	8 lamas 1,22 m <sup>2</sup>	6 lamas 1,94 m <sup>2</sup>	8 lamas 1,54 m <sup>2</sup>
Contenido del palé	-	40 cajas 79,2 m <sup>2</sup>	55 cajas 67,10 m <sup>2</sup>	50 cajas 97,41 m <sup>2</sup>	36 cajas 55,44 m <sup>2</sup>

<sup>\*</sup> tol. +0 / -0.1    <sup>\*\*</sup> altura dosmética    <sup>\*\*\*</sup> comercial moderado

### resultados de test

Tablero base / capa protectora	-	HDF (875kg/m <sup>3</sup> ) / Abeto			
Nivel de humedad	-	7 - 10%			
Sistema de instalación	-	BestLoc X-Treme, fácil, sin adhesivos, sin herramientas			
Resistencia del click	Kg / m	550 en el lado largo y 850 en el lado corto de las lamas			
Tratamiento de la superficie	-	Barniz de alto rendimiento Ultimtec			
Resistencia a la abrasión	XP B 53-669	+ 15 000 Ciclos (TT CS10)			
Nivel de brillo	Brillo 60	5-7 (extra mat)			
Compatibilidad con calefacción por suelo radiante	-	Compatible con PRE (máx. 90 W/m <sup>2</sup> ) y agua caliente a baja temperatura (ver condiciones)			
Resistencia térmica	m <sup>2</sup> .K/W	0,074	0,065	0,074	0,078
Resistencia al fuego	EN 13 501-1 (roble)	Dfl-s1			
Reducción del sonido	EN 16354	-19 dB (con la capa base Excellence+ bajo un suelo de madera de 14 mm)			
Certificado CE	EN 14342	CE			
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1			
Emisiones de VOC	ISO 16 000-9	A+			
Programa medioambiental	Certificación	PEFC 10-31-1047			
Etiqueta de fabricación	Parquetfrancais.org	Etiqueta Parqués de Francia 14G			