

| BELLA TEKNİK ÖZELLİKLER<br>BELLA TECHNICAL SPECIFICATIONS                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS                                                       | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS                                                                                                                                                                                                                  |
| Elemanlar arası kalınlık farkı;t<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm<br><i>T average&lt; 0,50mm t max-t min&lt;0,50mm</i>                                                                                                                                           |
| Elemanın baş kısım gönye sapması;q<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Yüzey tabakasının uzunluğu;1<br><i>Length tolerance</i>                           | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>                                                                                                                                                                   |
| Yüzey tabakasının genişliği;w<br><i>Width tolerance</i>                           | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>                                                                                                                             |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                 | EN 13329            | 0,30 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br><i>Surface smoothness</i>                            | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1 concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>                                                               |
| Elemanlar arası açıklık;O<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm<br><i>O avergae&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>                                                                                                                                                      |
| Elemanlar arası yükseklik farkı;h<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H avergae&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>                                                                                                                                                      |
| Yüzey sağlamlığı;S<br><i>Surface soundness</i>                                    | EN 13329            | S>1 N/mm²                                                                                                                                                                                                                           |
| Işık haslığı<br><i>Light fastness</i>                                             | EN ISO 4892 - 2:200 | <i>EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı</i><br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                     | EN 13329            | 31. ve 32.sınıf için IC1 /31. and 32.IC1 for class                                                                                                                                                                                  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>   | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>                                                                                                                              |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i>  | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>                                                                                                                                                             |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                       | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                                   |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to cigarette burns fire</i>    | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                                   |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>                | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4                                                                                                                                                                                                                   |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                        | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                       | EN 13329            | <%18                                                                                                                                                                                                                                |
| Yoğunluk / <i>Density</i>                                                         | EN 325              | 860-880 kg/m2                                                                                                                                                                                                                       |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                        | EN 317              | 850-900 Kg/m³                                                                                                                                                                                                                       |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                                | EN 310              | >3500 N/mm²                                                                                                                                                                                                                         |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                   | EN 319              | >1,2 N/mm²                                                                                                                                                                                                                          |

| AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES               |                     |               |              |                     |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| BELLA                                           | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|                                                 | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|                                                 | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|                                                 | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC5           |              |
|                                                 | >2000               |               |              |                     |               |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value |                     |               |              |                     |               |              |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.